

Технические характеристики

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

Наименование показателя	Фактические параметры	Значение по СТБ 1354-2002
1. Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине, мм по толщине, мм	$\pm 1,0$ $\pm 0,3$	$\pm 2,4; \pm 1,6$ $\pm 0,56$
2. Кривизна лицевой поверхности, не более, мм	0,8	0,8
3. Косоугольность, не более, мм	0,25	1,0
4. Термическая стойкость глазури, °С	150 - 200	125 - 150
5. Твердость глазури по Моосу, не менее	5	5
6. Прочность при изгибе, не менее (МПа)	15 - 25	15
7. Водопоглощение, не более, %	16 - 17	24
8. Химическая стойкость	химически стойкая	химически стойкая

Технические характеристики

Плитки керамические глазурованные для полов

Наименование показателя	Фактические параметры	Значение по ГОСТ 6787-01
1. Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине, мм по толщине, мм	$\pm 1,5$ $\pm 0,5$	$\pm 1,5$ $\pm 0,5$
2. Кривизна лицевой поверхности, не более, мм	1,0	1,5
3. Косоугольность, не более, мм	0,25	1,5
4. Водопоглощение, не более, %	1,2	4,5
5. Термическая стойкость глазури, °С	150	125
6. Твердость глазури по Моосу, не менее	5	5
7. Степень износостойкости	3-4	1-4
8. Морозостойкость (циклов)	>100 EN 10545-12-2007	-
9. Прочность при изгибе, не менее (МПа)	35-40	28